

Gaz Beton Yapıştırma Harcı

Ürün Tanımı

Çimento esaslı gaz beton yapıştırma ve örgü harcıdır.

Uygulama Alanı

- * Gaz Beton vb. su emici yapı malzemelerde kullanılır.
- * Kolay uygulanır.
- * Zaman ve işçilikte tasarruf avantajı sağlar.



Uygulama Şartları

- * Uygulama 5°C ile 35°C arası sıcaklıklarda yapılmalıdır.
- * Çok sıcak veya soğuk havalarda uygulama yapmayınız.

Zemin Hazırlama

Zemin tozdan arındırılmalıdır.
Zemin bozuklukları için ilk sıra teraziye alınmalıdır.

Uygulama

6-7 lt. su ile 25 kg İlkim Gaz Beton yapıştırma harcı düşük devirli bir mikser ile karıştırılarak homojen bir karışım elde edilir.

- * Harç 5 dk. Olgunlaştırıldıktan sonra, uygulama öncesinde 1-2 dakika karıştırılmalıdır.
- * Harç hazırlanan yüzeye yayılır ve taraklanır.
- * 10-15 dakika içinde gaz beton yapıştırılmaya başlanabilir.

Uyarılar ve Önlemler

- * Belirtilen süreler 20°C sıcaklığında geçerlidir, düşük ısı derecelerinde süre uzar ve yüksek ısılarda süre kısalmır.
- * Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- * El ile temastan kaçınınız.
- * Göz ile temas halinde bol su ile yıkayınız.

Tüketim Miktarı

4-6 kg / m²

Kullanım Süresi

3 Saat (20°C - 25°C) arası.

Uygulama Aletleri

El mikseri, mala, lastik çekiç, taraklı mala ile kullanılmalıdır.

Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Stoklama

8 Sıradan fazla istiflememeye dikkat ediniz.

Tüm ürünlerimiz silis kumu ile imal edilmektedir.
Kesinlikle taş ve mermer tozu içermemektedir.